

Austrotherm EPS 70 Fasádny

fasádne dosky z penového polystyrénu

POPIS VÝROBKU

Expandovaný (penový) polystyrén (EPS) je osvedčená izolačná látka, bez ktorej si už v súčasnosti nevieme predstaviť energeticky hospodárnu výstavbu. Biele izolačné platne si v priebehu uplynulých päťdesiatich rokov vytvorili na stavbách svoje pevné miesto. Moderná technológia zabezpečuje stálu kvalitu a minimálnu energetickú náročnosť výroby, čo tepelnoizolačným doskám zaisťuje výborný pomer cena/kvalita. Tento mimoriadne výhodný tepelnoizolačný materiál prináša rýchlu úsporu vykurovacích nákladov. Expandovaný polystyrén nie je ľahký len čo sa týka hmotnosti, dá sa aj ľahko spracovať, má výborné tepelnoizolačné vlastnosti, malú objemovú nasiakavosť vodou a je cenovo dostupný.

Expandovaný polystyrén (EPS) neobsahuje a nikdy neobsahoval látky poškodzujúce ozónovú vrstvu Zeme, ktoré sú známe ako freóny. EPS je netoxický a inertný, neobsahuje chlorofluorokarbonáty (CFC), hydrochlorofluorokarbonáty (HCFC) ani formaldehydy. Pri zabudovaní výrobkov z EPS netreba prijímať žiadne osobitné opatrenia, lebo tieto výrobky sú netoxické a neodráždivé.

VÝHODY POUŽITIA



vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti



recyklovateľný a nezávadný materiál



nízka hmotnosť



odolný voči nárazom vetra



jednoduchá manipulácia



vodeodolný materiál

ROZMERY, IZOLAČNÉ VLASTNOSTI

Hrúbka (mm)	Rozmery dosky (mm)	Balenie			Deklarovaný tepelný odpor R_D ($m^2 \cdot K/W$)
		ks	m^2	m^3	
10	1000 x 500	60	30,00	0,300	0,25
20	1000 x 500	30	15,00	0,300	0,50
30	1000 x 500	20	10,00	0,300	0,75
40	1000 x 500	15	7,50	0,300	1,00
50	1000 x 500	12	6,00	0,300	1,25
60	1000 x 500	10	5,00	0,300	1,50
70	1000 x 500	8	4,00	0,280	1,75
80	1000 x 500	7	3,50	0,280	2,05
90	1000 x 500	6	3,00	0,270	2,30
100	1000 x 500	6	3,00	0,300	2,55
120	1000 x 500	5	2,50	0,300	3,05
140	1000 x 500	4	2,00	0,280	3,55
150	1000 x 500	4	2,00	0,300	3,85
160	1000 x 500	3	1,50	0,240	4,10
180	1000 x 500	3	1,50	0,270	4,60
200	1000 x 500	3	1,50	0,300	5,10

Pozn. 1 - V prípade potreby Vám vieme na objednávku dodať aj iné hrúbky dosiek

TECHNICKÉ PARAMETRE

		Merná jednotka	Hodnota	Trieda podľa normy EN 13163:2012 + A1:2015
Napätie v tlaku (pri 10% stlačení)		kPa	≥ 70	CS(10)70
Pevnosť pri ohybe		kPa	≥ 115	BS115
Pevnosť v ťahu kolmo na rovinu		kPa	≥ 100	TR100
Súčiniteľ tepelnej vodivosti (deklarovaný koeficient λ _D)		W/(m.K)	0,039	
Faktor difúzneho odporu		-	20 - 40	MU 20 - 40
Rozmerová stálosť (23°C/50% relatívnej vlhkosti)		%	± 0,2	DS(N)2
Rozmerová stálosť (48 hod., 70°C)		%	1	DS(70,-)1
Pevnosť v šmyku		kPa	70	SS70
Modul pružnosti v šmyku		kPa	1000	GM1000
Teplotná odolnosť dlhodobá		°C	80	
Trieda reakcie na oheň		-		E*
Rozmerová presnosť	hrúbka	mm	± 1	T(1)
	dĺžka	mm	± 2	L(2)
	šírka	mm	± 2	W(2)
	pravouhlosť	mm/1000 mm	± 2	S(2)
	rovinnosť	mm	5	P(5)

Označovací kód výrobku:

EPS-EN 13163-T(1)-L(2)-W(2)-S(2)-P(5)-BS115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)1-TR100-SS70-GM1000-MU20-40

BALENIE, DOPRAVA A SKLADOVANIE

Rozmer dosky: 1000 x 500 mm

Tvar hrany: rovná





Farebné označenie: dva farebné pruhy v poradí farieb – zelená, červená

Izolačné dosky **Austrotherm EPS 70 Fasádny** sú balené do PE fólie v balíkoch s max. výškou 600 mm. Dosky musia byť dopravované a skladované za podmienok vylučujúcich ich znehodnotenie. Neskladovať dlhodobo na priamom slnku.

OBLASŤ POUŽITIA

Austrotherm expandovaný penový polystyrén umožňuje účinnú tepelnú izoláciu každej konštrukcie v budovách. Zaizolované stavebné konštrukcie zaručujú zdravú, pohodlnú a ekonomickú prevádzku budov.

Austrotherm EPS 70 Fasádny sú určené najmä pre fasádne zatepľovacie systémy ETICS a ostatné aplikácie bez významných požiadaviek na zaťaženie tlakom (podlahy a pod.). Dosky sú vhodné pre izolačné vrstvy energeticky úsporných novostavieb (nízkoenergetické a pasívne domy) s bežnými hrúbkami izolácie 200 – 500 mm, ale taktiež sa používa na kvalitné zateplenie pri obnovách existujúcich stavieb.

Stena	Vonkajšia tepelná izolácia	fasády s odvetrávanou vzduchovou medzerou	
		fasády s kontaktným zatepľovacím systémom	
	Vnútorná tepelná izolácia	kontaktný zatepľovací systém	
Strop, podlaha	Vonkajšia tepelná izolácia	stropná izolácia na spodnej strane konštrukcie, fasády s kontaktným zatepľovacím systémom	

* Pre požiaru bezpečnosť stavieb je rozhodujúce zatriedenie celých konštrukcií a systémov, EPS sa nepoužíva bez nehorľavých krycích vrstiev.

Austrotherm, s. r. o.

Spoločnosť Austrotherm, s. r. o. je zapísaná v OR Mestského súdu: Bratislava III, oddiel: Sro, vložka 612/B

austrotherm.sk

Magnetová 11, 831 04 Bratislava
IČO: 17 316 189
DIČ: 2020312052
IČ DPH: SK2020312052

Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu: 1121103000/1111
IBAN: SK50 1111 0000 0011 2110 3000
SWIFT: UNCRSKBX

Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu: 4791416253/0200
IBAN: SK41 0200 0000 0047 9141 6253
SWIFT: SUBASKBX